

Baumit Sanova AnticoPure / Baumit KalkPutz 2

Известковая штукатурка

Продукт	Сухая известковая смесь заводского изготовления для ручного нанесения. Применяется для внутренних и наружных работ.	
Состав	Воздушная гидратная известь, гидравлическая известь, минеральный наполнитель, добавки.	
Свойства	Минеральная крупнозернистая известковая штукатурка с высокой паропроницаемостью.	
Применение	Наносится на известково-гипсовые, известковые, известково-цементные штукатурки, кирпич, известняк. Применяется для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для реставрации памятников архитектуры.	
Технические данные	Максимальный размер зерна:	2 мм
	Расход (объем) воды:	ок. 0,18 л/кг (в качестве обрызга) ок. 0,16 л/кг (в качестве грунта)
	Предел прочности на сжатие (28 сут):	не менее 1,0 МПа
	Насыпная плотность:	ок. 1400 кг/м ³
	Расход материала:	ок. 17 кг/м ² при толщине слоя 10 мм
	Максимальная толщина штукатурки при однослойном нанесении:	15 мм
	<i>Испытания проводились при нормальных условиях (температура воздуха 20°C, отн. влажность воздуха 60%). При высокой влажности воздуха и низких температурах процесс твердения замедляется.</i>	
	Изготовлено по ТУ 23.64.10-003-56826812-2018	
Хранение	В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %. Срок хранения 12 месяцев (с даты изготовления).	
Контроль качества	Внутрифирменный контроль заводской лаборатории.	
Форма поставки	Мешок: 25 кг. Поддон: 42 мешка (1050 кг).	
Основание	Основание должно быть чистым, сухим, не замерзшим, без пыли, впитывающим, без высолов, способным нести нагрузку и без слабых участков.	
Указания по подготовке к нанесению	Основание предварительно увлажняют в зависимости от его природы, впитывающей способности и погодных условий. Как правило, основание увлажняют за 2 часа до нанесения штукатурки. Важно, чтобы на поверхности стены не образовывалась водяная плёнка.	

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения. С появлением настоящей технической спецификации все предыдущие становятся недействительными.

ООО «БАУМИТ», 141982, Россия, Московская область, г.Дубна, ул. Университетская, д.11

Тел/Факс: +7 496 212 87-47 / 85-79

e-mail: baumit@baumit.ru, Internet: www.baumit.ru

Дата актуализации: 19.02.19; vt-01

Нанесение

При выполнении штукатурных работ наносится обрызг и грунт.
При приготовлении рабочего раствора обрызга состав замешивается с водой в обычных строительных гравитационных смесителях или с помощью механической мешалки до готовой к применению консистенции. Время смешивания – ок. 3-5 мин. Расход воды составляет ок. 4,5 л на мешок (25 кг).
Обрызг наносится кельмой или мастерком сплошным слоем толщиной 5-10 мм. Поверхность слоя должна оставаться шероховатой. Время твердения обрызга не менее 2 сут. В течении 2-3 сут оберегать штукатурку от быстрого высыхания путем смачивания.
Укладка грунта производится для формирования основного объема штукатурки. Перед нанесением грунта поверхность смачивается. При приготовлении рабочего раствора грунта состав замешивается с водой в обычных строительных гравитационных смесителях или с помощью механической мешалки до готовой к применению консистенции. Время смешивания – ок. 3-5 мин. Расход воды составляет ок. 4,0 л на мешок (25 кг).
Раствор грунта набрасывается кельмой. При толщине штукатурки более 15 мм нанесение производится в несколько слоев. Время твердения между слоями не менее 1-2 сут. Оберегать штукатурку от быстрого высыхания. Завершающий слой штукатурки вытягивается и выравнивается при помощи терки с войлочным покрытием или с покрытием из грубой резиновой губки. Поверхность не следует сильно выглаживать.
Время твердения всех штукатурных слоев перед нанесением отделочных материалов – не менее 10 сут на каждый сантиметр толщины.
Поверхности со свеженанесенной известковой штукатуркой защищать от быстрого высыхания не менее 2-3 сут.

Общие указания

Во время нанесения и процесса схватывания температура воздуха, материала и основания должна быть выше +5°C.
Дополнительную информацию читайте в технической спецификации на продукт и на сайте компании.
Дата изготовления и номер партии указаны в заводской маркировке.