



Baumit MultiTrass
Баумит МультиТрасс

Ремонтная шпаклевка



- **Для внутренних и наружных работ**
- **Для выравнивания поверхностей**
- **Не содержит вредных веществ**
- **Экологически чистая**
- **Морозостойкая**
- **Удобная в нанесении**

Продукт:

Высококачественная сухая ремонтная шпатлевочная смесь на белом цементе. Паропроницаемая, минеральная, удобная в нанесении, морозостойкая, экологически чистая.

Состав:

Минеральный наполнитель, белый цемент, воздушная известь, добавки.

Назначение и область применения:

Для внутренних и наружных работ, для шпаклевания всех видов штукатурок (кроме гипсовых). Подходит для нанесения на все основания с прочно держащимися остатками красок (акриловых, силикатных силиконовых, ПХВ). Рекомендуется для санации и ремонта.

Показатели качества и технические характеристики:

Расход (объем) воды:	ок. 0,20-0,25 л/кг
Наибольшая крупность зерна заполнителя:	0,3 мм
Влажность сухой смеси:	не более 0,3%
Насыпная плотность:	ок. 1400 кг/м^3
Водоудерживающая способность растворной смеси:	не менее 95%
Подвижность:	П$_к$3
Сохраняемость первоначальной подвижности:	не менее 120 мин
Предел прочности на растяжение при изгибе в возрасте 28 сут:	не менее 1 МПа
Предел прочности при сжатии в возрасте 28 сут:	не менее 2 МПа
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 сут:	не менее 0,3 МПа
Коэффициент паропроницаемости:	не менее 0,04 мг/(м·ч·Па)
Морозостойкость контактной зоны:	не ниже F$_{кз}$25
Толщина слоя:	до 3 мм (до 5 мм в углублениях)
Расход сухой смеси:	ок. 1 кг/м^2 на 1 мм толщины слоя
Температура проведения работ:	от +5ºС до +30ºС
Цвет:	бежевый

Приведенные в данном описании показатели качества, технические характеристики и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20ºС и относительной влажности воздуха 60%. В иных условиях они могут отличаться от указанных.

Смесь сухая шпатлевочная на смешанном известково-цементном вяжущем для наружных и внутренних работ 120/2,0 ГОСТ 33699-2015

Обеспечение качества:

Внутренний контроль качества заводской лаборатории изготовителя.
ТУ 23.64.10-003-56826812-2018
ГОСТ 33699-2015

Смесь сухая шпатлевочная на смешанном известково-цементном вяжущем для наружных и внутренних работ 120/2,0 ГОСТ 33699-2015
Декларация соответствия: РОСС RU Д-RU.PA01.B.42837/26 от 22.10.2026 действует до 21.10.2031
С появлением настоящей технической карты все предыдущие становятся недействительными.
ООО «БАУМИТ», www.baumit.ru

baumit.com

Хранение: В сухих условиях на поддонах в оригинальной неповрежденной упаковке изготовителя на крытых складах с относительной влажностью воздуха не более 60%.
Дата изготовления и номер партии указаны в заводской маркировке, см. на упаковке.
Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.
Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления.

Форма поставки: Мешок: масса нетто 25 кг. Поддон: 42 мешка (1050 кг)

Применение: Основание должно быть сухим, прочным, незамерзшим, очищенным от пыли, грязи, масел, высолов, отслаивающихся и осыпающихся материалов, лакокрасочных покрытий и других веществ, препятствующих адгезии, не водоотталкивающим и отвечать строительным нормам.

Приготовление раствора:
В чистую емкость для смешивания налить чистую (водопроводную) воду, засыпать сухую смесь, хорошо перемешать ее с помощью низкооборотного миксера или вручную, оставить на 5-10 мин пропитаться водой, после чего вновь тщательно перемешать до образования однородной кремообразной массы без комков. Использовать в течение 1-2 часов. Никакие добавки (например, средства против замерзания, ускорители схватывания) не использовать! С другими продуктами не смешивать!

Пропорция смешивания:
5,0-6,3 л воды на 25 кг сухой смеси (1 мешок).

Нанесение:
Основание перед нанесением шпаклёвки следует увлажнить, при необходимости загрунтовать (например, Baumit SanovaPrimer или Baumit MultiPrimer). Шпаклевка наносится шпателем слоем 1-3 мм за один проход. При необходимости многослойного нанесения каждый последующий слой наносится после схватывания предыдущего (через 3-4 часа). Перед нанесением последующих слоев шпаклевки основание смачивается водой или грунтуется Baumit MultiPrimer. После выравнивания и непродолжительного схватывания последнего слоя затереть поверхность губчатой кельмой или выровнять гладилкой из нержавеющей стали.
Во время нанесения и процесса твердения температура воздуха, основания и материала должна быть не менее +5ºС. Прямой обогрев зашпаклёванных поверхностей не допускается.
Время твердения шпаклёвки перед нанесением последующих декоративных покрытий составляет 1 сут на каждый 1 мм толщины шпаклевки, но не менее 3 сут.

Рекомендации и общие указания: Работы следует проводить при температуре воздуха, основания и материала от +5ºС до +30ºС и относительной влажности воздуха не выше 80%.
При высокой влажности воздуха и низких температурах процесс твердения замедляется.
Строго следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям по подготовке основания и материала!

Правила по транспортированию:
Транспортирование сухой смеси допускается в оригинальной неповрежденной упаковке изготовителя наземным, водным и воздушным транспортом в соответствии с правилами перевозки и крепления грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При транспортировании должны быть приняты меры, исключающие воздействие атмосферных осадков, а также обеспечивающие защиту упаковки от механического повреждения и нарушения целостности.

Правила по утилизации:
Утилизация смеси и отходов, образующихся при ее применении, производится в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных норм и правил государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Неиспользованную сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Не допускается сбрасывать смеси в водоемы санитарно-бытового использования и канализацию. Бумажный мешок следует утилизировать как обычный мусор.

Указания по очистке:
Мойте руки, рабочие инструменты, приспособления и устройства теплой водой сразу после завершения работ.

Меры безопасности при работе:
Продукт содержит известь и цемент, при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо защищать глаза и кожу. Используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.
Следует использовать резиновые перчатки, избегать длительного контакта с кожей; при попадании в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться за помощью к врачу; беречь от детей.

При работе с материалом, кроме данного технического описания, необходимо руководствоваться действующими строительными нормами и правилами. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнениях в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем.

Наши устные или письменные рекомендации по практическому применению материалов даются на основании существующего опыта и согласно современному уровню науки и техники в целях оказания поддержки покупателю (потребителю) и не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя, а также каких-либо договорных отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Данные рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности материалов для предусмотренного назначения.

Смесь сухая шпатлевочная мелкозернистая финишная на смешанном известково-цементном вяжущем для наружных и внутренних работ механизированного и ручного нанесения 120/2,0 ГОСТ 33699-2015.