



Baunit SuperPrimer

Грунтовка

- для непитывающих оснований -



- Для наружных и внутренних работ
- Для непитывающих и слабо впитывающих оснований
- Образует шероховатую поверхность
- Содержит кварцевый наполнитель
- Без растворителей

Продукт:	Готовая к применению высококачественная адгезионная грунтовка желтого цвета, не содержит растворителей, с добавлением кварцевого песка, для непитывающих и слабо впитывающих оснований стен и полов, для наружных и внутренних работ.	
Состав:	Органическое связующее, вода, кварцевый песок, добавки.	
Свойства:	Обеспечивает высокую адгезию между гладким непитывающим основанием и последующими покрытиями, такими как, штукатурки, наливные полы, ровнители, шпаклевки, клеи. Быстросохнущая, стойкая к последующему увлажнению. Образует зернистую шероховатую поверхность. За счет химической активности специального связующего в течение 48 часов после нанесения обеспечивает особо высокую адгезию. Удобный контроль качества благодаря желтому цвету.	
Назначение:	Для наружных и внутренних работ, в качестве адгезионной грунтовки для непитывающих и слабо впитывающих оснований, а также старых оснований при санации. Применяется для внутренних работ перед нанесением известковых, известково-цементных, цементно-известковых и цементных штукатурок (например, Baunit MPI 25, Baunit KlimaMPI, Baunit KlimaWhite), гипсовых штукатурок (например, Baunit MPI 26) на гладкие бетонные основания с низкой впитывающей способностью. Используется перед устройством наливных полов, укладкой плитки, перед применением Baunit SupraFix и других клеев. Рекомендуется также в системе «плитка на плитку».	
Технические характеристики:	Цвет:	желтый
	Плотность:	ок. 1,5 г/см ³
	Значение pH:	ок. 8,5
	Расход материала при однослойном нанесении:	ок. 0,15-0,30 кг/м ² (в зависимости от типа основания)
	Время высыхания:	ок. 30 мин (в зависимости от типа основания)
	Содержание летучих органических соединений:	< 60 мкг/м ³ соотв. EMI CODE EC 1 Plus
Обеспечение качества:	Внутренний контроль качества заводской лаборатории изготовителя.	
Классификация согласно закону о химических веществах	Детальную классификацию согласно закону о химических веществах Вы можете найти в сертификате безопасности (согласно статье 31 и Приложению II Постановления №1907/2006 Консультативной ассамблеи Европейского Совета от 18.12.2006 г.) на интернет-сайте www.baunit.com или запросить сертификат безопасности у соответствующего предприятия-изготовителя.	
Хранение:	В закрытой упаковке, в сухом, прохладном, защищенном от мороза помещении. Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления. Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления.	
Форма поставки:	Пластмассовое ведро: 20 кг, 1 поддон: 24 ведра.	
Основание:	Основание должно быть сухим, непромерзлым, прочным, недеформируемым, не водоотталкивающим, способным нести нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, смазок, высолов, несвязных частиц, остатков старой краски и отвечать строительным нормам.	
	Предназначена для нанесения на: прочные основания на основе цементного и гипсового вяжущего, бетон, старую прочную плиточную облицовку, ДСП, ЦСП.	
	Пригодна при определенных условиях для нанесения на: металлические основания (см. рекомендации по применению).	

Подготовка основания:

- Мелящие или осыпающиеся участки механически удалить.
- Грязные поверхности мыть или механически удалить.
- Остатки опалубочной смазки удалить с бетона посредством горячего пара, средствами для удаления опалубочной смазки или путем шлифования.
- Непрочные покрытия удалить.
- Основание пропылесосить или подмести.

Нанесение:

Перед нанесением грунтовку Baumit SuperPrimer следует тщательно перемешать при помощи низкооборотного миксера (осевший кварцевый наполнитель в результате должен быть равномерно распределен в массе!). Посторонние добавки не вводить. Грунтовку наносят на основание равномерным слоем с помощью валика или кисти. Последующие работы можно производить только после того, как грунтовка полностью высохнет и не будет клейкой, как правило, не ранее, чем через 30 минут. При низких температурах и высокой влажности высыхание происходит существенно дольше! При устройстве известковой, известково-цементной, цементно-известковой или цементной штукатурок на бетонном основании для обеспечения требуемого химического взаимодействия оштукатуривание необходимо осуществлять в течение 48 часов после грунтования! Если в этот промежуток времени прогрунтованную поверхность не оштукатурить, ее следует дополнительно прошпаклевать с помощью зубчатого шпателя (оставлять сплошные горизонтальные борозды на глубину зуба) специальной шпаклевкой, например, Baumit StarContact. Оштукатуривание производится после схватывания шпаклевки, но не ранее, чем через 2-3 часа после ее нанесения.

Указание для металлических оснований:

Использование Baumit SuperPrimer в качестве адгезионной грунтовки на металлических основаниях (оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий) для последующего приклеивания теплоизоляционных плит возможно в отдельных случаях и на небольших площадях при соблюдении следующих условий: основание должно быть жестким, недеформируемым, не иметь покрытий, уменьшающих адгезию (напр., напыление, технологические отложения), должно быть тщательно очищено и обезжирено. Использование на больших площадях металлических оснований исключается.

Рекомендации и общие указания:

Во время выполнения работ и процесса затвердевания температура воздуха, материала и основания должна быть выше + 5 °С. Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры могут значительно увеличивать время высыхания.

Следует защищать глаза и поверхность кожи, а также поверхности, окружающие покрываемые площади, в частности стекло, керамику, клинкер, природный камень, лакированные и металлические поверхности. При необходимости удалите брызги грунтовки путем смывания большим количеством воды, не допуская их высыхания и затвердевания.

Инструменты и оборудование немедленно очищайте и мойте водой.

Наши устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Они не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.